

绿色系列

树脂类别	环氧当量 (g/eq)	粘度 (mPa.s/25°C)	固形份(wt%)	磷含量 (wt%)	特性
GEBR560K75	350-390	3000-6000	74-76	2-4	高 CTI 用非卤素系列环保型树脂，Tg140°C， 阻燃达 UL94,V-0
GEBR575MK70	330-370	1000-2500	69-71	2-4	非卤素系列环保型树脂，操作性好，黏结性 及韧性佳，Tg150°C，阻燃达 UL94,V-0
GEBR579K75	250-300	500-2000	74-76	2-4	非卤素系列环保型树脂，Tg155°C，阻燃达 UL94,V-0
GEBR580K70	280-320	300-1500	69-71	2-4	非卤素系列环保型树脂，Tg165°C以上，阻 燃达 UL94,V-0，用于高 TgCCL
GEBR589K75	295-320	1500-3500	74-76	2-4	非卤素系列环保型树脂，Tg150°C，阻燃达 UL94,V-0
GEBR256	690-850	3000-6000	54-56	-	非卤素系列增韧环氧树脂，黏结性及韧性佳
GEBR573K75	310~350	1000~2500	74~76	2.5-4.5	高磷树脂，黏结性好，Tg130°C,阻燃达 UL94,V-0
GEBR574A70	300~340	100~1000	69~71	2.5-4.5	高磷树脂，Tg135°C，阻燃达 UL94,V-0
GEBR577A70	350~400	3000~5000	69~71	2.5-4.5	高磷树脂，Tg165°C，阻燃达 UL94,V-0
GEBR576K70	490~550	1500~3500	69~71	2.5-4.5	酚醛固化体系，韧性好，Tg150°C，阻燃达 UL94,V-0